ISOMIX® Грунт

Адгезионная грунтовка глубокого проникновения универсальная

Материал **ISOMIX® Грунт** изготовлен по ГОСТ Р 52020-2003.

Описание:

ISOMIX® Грунт – готовая к применению однокомпонентная грунтовка, на основе стирол-акриловой дисперсии.

Область применения:

ISOMIX® Грунт - используется в качестве адгезионной грунтовки глубокого проникновения для увеличения адгезии между ремонтными составами и бетонами плохо впитывающими воду (содержащими в качестве заполнителя большое количество гальки), а так же для связывания и укрепления рыхлых оснований перед нанесением ремонтных и гидроизоляционных материалов.

Преимущества:

- Хорошо проникает в открытые поры основания.
- Не препятствует диффузии водяного пара.
- Снижает капиллярное поглощение воды.

Технические данные:

Химическая основа	Водный раствор стирол-акриловой смолы
Внешний вид	Слегка белая жидкость
Плотность	1,0-1,05 кг/л
Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток), %	12%
Расход	Примерно 0,1–0,3 кг/м^2, на каждый слой в зависимости от шероховатости поверхности
Время высыхания при температуре +20^{0}C	2 часа

Упаковка, хранение и транспортировка

Канистра весом 10 кг.

Канистры хранить при температуре не ниже +5^{0}C в закрытых помещениях

Гарантийный срок хранения в неповрежденной канистре - 12 месяцев.

Материал транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировке материал не опасен.

Подготовка оснований

- Основание должно быть свободным от пыли, масла, высолов и лакокрасочных покрытий.
- Основание должно быть сухим, без влажных участков.

Нанесение:

- **ISOMIX® Грунт** может наноситься путём распыления под низким давлением, а также с помощью кисти или валика, избегая образования потёков.
- Наносить при температуре от +5^{o}C до +35^{o}C и относительной влажности 60-70%.
- Не рекомендуется наносить **ISOMIX® Грунт** при повышенной влажности и пониженной температуре окружающего воздуха и основания.
- После грунтования поверхность необходимо осмотреть на наличие пропусков на поверхности. При обнаружении пропусков рекомендуем провести повторное грунтование.

Очистка инструментов

- Сразу по завершении работ инструмент и оборудование следует очистить с помощью воды.
- Засохший / отвердевший материал можно удалить только механическим способом.

Производитель материала и правообладатель товарного знака «ISOMIX»

ООО "ИЗОМИКС"
450091, Российская Федерация
г. Уфа, Сафроновский проезд, д. 4
Тел.: 8-800-500-50-85
Сайт: www.isomix.ru